

	Render		Clay		
구성	코르크+규조토+수용성 수지		코르크+지중해점토+수용성 수지+식물성 왁스		
입자크기	0~1 mm		0 - 300 μm		
시공면적	0.9-1.2 kg/m2 [2mm 두께, 2회도포시]		0.3-0.5 kg/m2 [0.6mm 두께, Brush 2회도포시]		
			0.5-0.7 kg/m2 [0.5mm 두께, 흠손 2회도포시]		
Packing	18kg (plastic bucket)	본체	10kg (plastic bucket)	본체	
	UB1 / 4.5 kg	색상	0.25kg/ 1kg/ 2kg (색상에따라 kg 상이함)	색상	
	Other / 2 kg				
1일 시공 면적	80~110 m2	흠손	80~110 m2		
	200~250 m2	DS-Spray			
	700~800 m2	DS-1500 Texture Sprayer			
Possible to add water	0%~5% (0~0.9L / 18kg)		0%~5% (0~0.5L / 10kg)		
* 매우 뜨거운 기후조건에서 필요에따라 희석해서 사용할 수 있음	최대 10% 물 추가 (1.8L / 18kg) 색상작업시		Spray Gun	0% 물 추가	
	최대 15% 물 추가 (2.7L / 18kg) 무색상작업시			10%~20% 물 추가 (1~2L / 10kg)	
				5%~15% 물 추가 (0.5~1.5L / 10kg)	
탄성	195%		195%		
열전도율	0.057W/mk		0.057W/mk		
교량능력	2.5 mm		1.5 mm		
수증기 투과성	μ=15		μ=7		
내후성	10년		10년		